

## Gebrauchsanweisung

Stand: 2022-11-10

DIAHART

Rev. 1

## Diahart

Kalttauchhärter für Modellgusseinbettmassen bei Gel-Dublierung

Diahart ist ein dünnflüssiger, gut einziehender Kalttauchhärter auf Alkohol/Harz –Basis. Es wird verwendet zum Oberflächenhärten von Einbettmassenmodellen, beim Arbeiten mit Gel-Dublierung (Agar- Basis). Außerdem vermittelt Diahart eine Oberflächenhaftbarkeit des Waches beim Modellieren auf dem Einbettmassenmodell.

## Verarbeitung

Diahart sollte bei Zimmertemperatur verarbeitet werden 18°C - 24°C

Trocknen der Modelle: Im Trockenschrank bei 200°C - 220°C ca. 45 Minuten.

Härten der Modelle: 1 x 4 sek. oder 2 x 2 sek.

danach Diahart gut abfließen lassen.

**Wichtig**: Das in Diahart getauchte Einbettmassenmodell,

darf danach in gar keinem Fall in den Ofen

zurückgestellt werden.

Diahart in einen geeigneten verschließbaren Behälter füllen, wegen der Verdunstung

und der Leichtendzündlichkeit

## Varianten / Packungsgrößen

DIAHART 1 L Art.-Nr. 02-0025

**Sonstiges** 

Achtung: Diahart ist Feuergefährlich und

leichtendzündlich

Entsorgung: Verbrauchter Tauchhärter muss bei der örtlichen Chemikalien,- Sondermüll-

sammlung abgegeben werden.

Der VK-Preis enthält keine Zurücknahme / Entsorgunskosten.





Dental Kontor GmbH Amalienstr. 62 46537 Dinslaken Tel.: 02064 625930 Fax: 02064 6259380 www.dentalkontor.de